

Мегаспан



самоклеющийся

Комплексная
тепло- паро-
шумоизоляция
с самоклеющимся
слоем для:

воздуховодов, систем
кондиционирования
и вентиляции, систем отопления,
жилых и производственных
зданий, теплоотражающих
экранов за радиаторами
отопления, автомобилей.

Толщина (мм)

2 3 4 5 8 10

Ширина (м)

1 1,2

Длина (м)

20 25 30 50

«Мегаспан ПФ самоклеющийся»
прост в монтаже, повышает
эффективность теплоизоляционной
системы на 20-70%, снижает
уровень шума и вибрации,
а также предотвращает
образование конденсата.

Технические характеристики:

Коэффициент теплопроводности: 0,038 Вт/м °С
Температура применения: от -60 до +90 °С
Коэффициент теплового отражения *: 95%
Паропроницаемость: 0 мг/(м ч Па)
Водопоглощение за 24 часа: 0,9%

* Не менее

«Мегаспан ПФ самоклеющийся» — комплексная тепло-паро-шумоизоляция с высоким коэффициентом отражения тепловой энергии. С одной стороны материал дублирован «фольгой», с другой самоклеющимся слоем.

Вентиляционный короб



Монтаж:

❶ Наклеивание материала производится только при температуре не ниже +10 °С на сухую, чистую, обезжиренную поверхность. ❷ Раскроить материал на отрезки необходимых размеров при помощи ножниц или ножа. ❸ Примеряем к рабочей поверхности. ❹ Приклеиваем материал постепенно снимая защитную плёнку, разглаживая материал от середины к краям, не допуская возникновения воздушных пузырей. ❺ Соединяем отдельные полотна «встык» с обязательным проклеиванием швов «алюминиевым» скотчем. ❻ Рекомендуем также проклеить «алюминиевым» скотчем изолированный воздуховод не только по шву материала, но и обогнуть материал по ширине воздуховода («взять его в кольцо»).

Следует учитывать, что липкий клеевой слой высыхает в течение длительного времени эксплуатации, поэтому под действием сил упругой деформации возможно отклеивание материала от поверхности. Чтобы исключить отклеивание, необходимо после монтажа материала дополнительно проклеить края изоляции быстросохнущим клеем («Момент» и др.)

Официальный Интернет сайт www.megaspan.ru
Производитель: ООО «Мегаспан», город Барнаул,
ул. Заводской 9-ый проезд 1-Г, тел./факс (3852) 338-000.